



SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Mauersand 0-4 mm

Artikel-Nr.: 1350004



Mauersand 0-4 mm (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	8,4
0,250	32,2
0,500	63,1
1,000	82,4
2,000	90,6
4,000	98,3
5,600	99,7
8,000	100,0

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer und Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein
Materialform: natürliche Gesteinskörnung – Sand
Farbe: gelb/beige
Kornrohdichte: 2,54 t/m³
Schüttdichte: 1,53 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

Absiebung von Rohkies

Anwendung:

Mauersand, Putzsand und Fliesensand; Rohrbettung (alle Rohrmaterialien), Rohrummantelungen

Vorteile:

hoher Feinanteil, gute Verdichtbarkeit, leichte Verarbeitung, kostengünstig, geringste Rissbildung

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de