



SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Splitt 1-3 mm

Artikel-Nr.: 1020103



Bezeichnung (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	0,2
0,500	0,4
1,000	3,8
2,000	61,9
2,800	96,2
3,150	98,8
4,000	100,0

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer, Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein
Materialform: gebrochenes Material
Farbe: dunkles Weiß über helles Grau bis Anthrazit / Ockeranteile
Kornrohdichte: 2,56 t/m³
Schüttdichte: 1,53 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

aus natürlicher Gesteinskörnung gebrochenes Material/doppelt gewaschen

Anwendung:

ökologisches Streumaterial im Winter, Pflasterbett und Fugenmaterial für Öko-Pflaster

Vorteile:

sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, problemlose Lagerung bei Frost und Nässe, keine Setzungen

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de